

# ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ Portland Cement Containing Fly Ash, Microsilica and Superplasticizer

ปริญญา จินดาประเสริฐ\*  
สันติสุข เข้มชัยตระกูล\*\*

## บทคัดย่อ

การศึกษาคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง ซีเมนต์เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ Sulphonate Naphthalene Formaldehyde Condensate ได้ทำการศึกษาปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสม ความชื้นเหลวปกติและเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ และกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ จากการศึกษาพบว่าปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสมเท่ากับ 3% การผสมซีเมนต์เถ้าลอยจะทำให้ส่วนผสมต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการผสมไมโครซิลิกาจะทำให้ส่วนผสมต้องการน้ำเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากความละเอียดที่สูงขึ้น การผสมทั้งซีเมนต์เถ้าลอยและไมโครซิลิกาทำให้เวลาการก่อตัวทั้งระยะต้นและระยะปลายเพิ่มขึ้น สำหรับกำลังรับแรงอัด การผสมซีเมนต์เถ้าลอยจะทำให้กำลังรับแรงอัดระยะต้นลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดขึ้นได้ช้า ส่วนการผสมไมโครซิลิกาจะทำให้กำลังรับแรงอัดทั้งระยะต้นและระยะปลายดีขึ้น เนื่องจากไมโครซิลิกามีความละเอียดสูงมากทำให้ปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดได้รวดเร็วขึ้น

## Abstract

The properties of Portland cement, which contains fly ash, microsilica and superplasticizer were studied. Portland cement Type I, lignite fly ash from Mae Moh thermal power plant, microsilica and sulphonate naphthalene formaldehyde condensate superplasticizer were used. Properties studied were optimum superplasticizer content ; normal consistency and setting time of cement paste; and compressive strength of mortar. It was found that the optimum superplasticizer content was 3%. The addition of fly ash resulted in a small increase in water requirement. The addition of microsilica greatly increased water requirement because of increased finenesses. The addition of both fly ash and microsilica increased the initial and final setting time. Regarding compressive strength, the addition of fly ash caused a decrease in early strength because the pozzolanic reaction from the fly ash was slow. The addition of microsilica, however, resulted in an increase in strength both at an early and at a later stage. This was due to the very high fineness of microsilica which resulted in an early pozzolanic reaction.

\*รองศาสตราจารย์

\*\*นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

## 1. บทนำ

ซีเมนต์เป็นวัสดุเหลือทิ้งได้จากการเผาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ซีเมนต์จำนวนมากมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้มาจากการเผาถ่านหินลิกไนต์ (Lignite) เป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 32,000 ตันต่อวัน ซึ่งจะได้ซีเมนต์ประมาณ 6,400 ตันต่อวัน (ก.พ.ผ., 2536) ในสมัยแรกซีเมนต์ที่ได้มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (Sulfur Trioxide, SO<sub>3</sub>) ผสมอยู่ในปริมาณสูง ซีเมนต์นี้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุซีเมนต์ในตัวเองสามารถนำมาทำมอร์ตาร์และคอนกรีต แต่กำลังรับแรงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และมีการขยายตัวสูง ซีเมนต์นี้สามารถใช้เป็นสารปอซโซลานผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานคอนกรีตที่ไม่รับแรงสูงมากได้ (ปริญญา และ อินทรชัย, 2528) ซีเมนต์ที่ได้ในปัจจุบันมีคุณสมบัติดีขึ้น มีส่วนประกอบของซิลิกาและอลูมินาสูงขึ้น อีกทั้งยังมีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำลงและอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASTM C618 (วารภรณ์, 2536)

ไมโครซิลิกา (Microsilica) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซิลิกาฟุ้ง (Silica Fume) เป็นวัสดุพลอยได้ (By-products) ที่ได้จากการผลิตโลหะเฟอร์โรซิลิกอน (Ferrosilicon) ไมโครซิลิกามีส่วนประกอบหลักคือ SiO<sub>2</sub> ซึ่งมีประมาณ 90-96% มีขนาดเล็กกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณ 80-100 เท่า ไมโครซิลิกาสามารถใช้เป็นสารปอซโซลานผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานได้เช่นเดียวกัน

เมื่อผสมซีเมนต์กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

จะมีผลทำให้กำลังรับแรงอัดในช่วงต้นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน แต่ปฏิกิริยาปอซโซลานจะช่วยทำให้กำลังรับแรงอัดสูงขึ้นในช่วงอายุมากขึ้น (Chindaprasit; et. al., 1985) เมื่อผสมไมโครซิลิกากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีผลทำให้กำลังรับแรงอัดทั้งช่วงต้นและช่วงปลายสูงขึ้น (ปริญญา และ บรรณธรรม, 2536) นอกจากนี้การผสมไมโครซิลิกาจะทำให้ส่วนผสมมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาทางหนึ่งคือการใช้สารลดน้ำพิเศษผสมในคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์และไมโครซิลิกาเพื่อลดอัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ลง เนื่องจากการที่อัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ลดลงจะทำให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตดีขึ้น

## 2. การทดสอบ

### 2.1 แผนการทดสอบ

ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ

2.1.1 การหาปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสม โดยการทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่อายุ 3 และ 7 วัน มอร์ตาร์ทำจากสารซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ : ไมโครซิลิกา โดยน้ำหนักเท่ากับ 70:20:10 และใส่สารลดน้ำพิเศษในอัตราส่วนร้อยละ 0 ถึง 4 โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์ ปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสมคือ ปริมาณที่ให้กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์สูง

2.1.2 การทดสอบความชื้นเหลวปกติ และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์และทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมซีเมนต์ ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ โดยใช้ปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่

เหมาะสมซึ่งได้จากผลการทดสอบในข้อ 2.1.1

## 2.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

- ซีเมนต์ลอย ได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วัดความละเอียดได้ 3,100 ซม<sup>2</sup>/กรัม เมื่อวัดโดยวิธีของเบลน (Blaine) และมี ถ.พ.เท่ากับ 2.40

- ไมโครซิลิกา มี ถ.พ.เท่ากับ 2.20

- สารลดน้ำพิเศษ ใช้สาร Sulphonate Naphthalene Formaldehyde Condensate

- ทRAY ใช้ทRAYพุทไรสง ร้อนผ่านแรงเบอร์ 16 ค้างแรงเบอร์ 30 ร้อยละ 75 และร้อนผ่านแรงเบอร์ 40 ค้างแรงเบอร์ 50 ร้อยละ 25

- น้ำ ใช้น้ำประปา

## 2.3 วิธีการทดสอบ

หาปริมาณน้ำที่ความชื้นเหลวปกติตามมาตรฐาน ASTM C187 ทหาระยะเวลาก่อตัวทั้งระยะต้นและระยะปลายของซีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องมือทดสอบแบบไวแคต (Vicat) ตามมาตรฐาน ASTM C191 และทดสอบกำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ตาร์ขนาด 50 มม. ตามมาตรฐาน ASTM C109

## 3. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล

### 3.1 ปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสม

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 3 และ 7 วันของลูกบาศก์มอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 70% ซีเมนต์ลอย 20% ไมโครซิลิกา 10% และสารลดน้ำพิเศษ 0-4% โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์ที่ค่าการไหลแผ่นที่ 110 + 5% ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่อายุ 3 และ 7 วันจะมีค่าสูงสุดเมื่อใส่สารลดน้ำพิเศษ 3% โดยน้ำหนักของสาร

ซีเมนต์ ที่ปริมาณสารลดน้ำพิเศษสูงกว่านี้ กำลังรับแรงอัดของทุกส่วนผสมจะลดลง การผสมสารลดน้ำพิเศษในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมมีปริมาณน้ำอิสระมากเกินไป และเกิดการแยกตัวได้ง่ายเป็นผลให้กำลังรับแรงอัดลดลง (Stuart; et. al., 1980) ดังนั้นจึงเลือกใช้ปริมาณสารลดน้ำพิเศษ 3% โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์สำหรับการทดสอบ

### 3.2 ความชื้นเหลวปกติ

ผลการทดสอบความชื้นเหลวปกติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอย ไมโครซิลิกาและสารลดน้ำพิเศษได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 จะเห็นว่าซีเมนต์ลอยทำให้ความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะถึงแม้ซีเมนต์ลอยจะมีความละเอียดสูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เล็กน้อย แต่ซีเมนต์ลอยมีรูปร่างทรงกลมจะช่วยให้เพสต์มีความลื่นไหลดีขึ้น ลดความเสียดทานระหว่างมวลรวม (Chindaprasirt; et. al., 1985) เป็นผลให้ความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ไมโครซิลิกาทำให้ความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากไมโครซิลิกามีความละเอียดสูง และมีความต้องการน้ำมาก (ปริญญา และ บวรธรรม, 2535) และจะเห็นได้ว่าการผสมซีเมนต์ลอยและไมโครซิลิกาในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำให้ความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากทั้งซีเมนต์ลอยและไมโครซิลิกาทำให้ปริมาตรของวัสดุซีเมนต์ (Cementitious Material) เพิ่ม โดยไมโครซิลิกาทำให้ความชื้นเหลวปกติเพิ่มขึ้นมากกว่าซีเมนต์ลอย เพราะไมโครซิลิกามีความละเอียดสูงกว่าและต้องการน้ำมากกว่า

### 3.3 ระยะเวลาก่อตัว

ผลการทดสอบระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอย ไมโครซิลิกา

และสารลดน้ำพิเศษได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าซีเมนต์เพสต์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน และซีเมนต์เพสต์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมสารลดน้ำพิเศษ 3% มีเวลาก่อตัวไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งเวลาการก่อตัวระยะต้นและเวลาการก่อตัวระยะปลาย เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ยังคงเหมือนเดิม เมื่อผสมสารลดน้ำพิเศษจึงไม่ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวเปลี่ยนไป (เอกสิทธิ์, 2533) การผสมซีเมนต์ 10, 20 และ 30% หรือผสมไมโครซิลิกา 5, 10 และ 15% หรือผสมทั้งซีเมนต์และไมโครซิลิกา ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวทั้งระยะต้นและระยะปลายเพิ่มขึ้น การผสมซีเมนต์และไมโครซิลิกาทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ส่วนผสมต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเพิ่มขึ้น (ปริญญา และ อินทรชัย, 2528)

### 3.4 กำลังรับแรงอัด

ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ 10% ไมโครซิลิกาและสารลดน้ำพิเศษ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 และรูปที่ 3ก-3ง จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการผสมสารลดน้ำพิเศษ 3% จะทำให้กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ล้วนดีขึ้นมาก จากการลดปริมาณน้ำในส่วนผสมจากอัตราน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.484 เป็น 0.362 ทำให้กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ 28 วันเพิ่มขึ้นจาก 277 กก/ซม<sup>2</sup> เป็น 333 กก/ซม<sup>2</sup> และจากตารางที่ 2 และรูปที่ 3ก จะเห็นได้ว่าเมื่อไม่มีซีเมนต์ผสมอยู่ กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์จะเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณไมโครซิลิกาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไมโครซิลิกาเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีความละเอียดมากจึงทำให้ว่องไวในการที่จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นแคลเซียม

ซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างมวลต่างๆ จึงส่งผลให้มอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมไมโครซิลิกามีการพัฒนากำลังรับแรงอัดทั้งระยะต้นและระยะปลาย (ปริญญา และ บวรธรรม, 2535) กำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นจาก 333 กก/ซม<sup>2</sup> เป็น 365, 400 และ 450 กก/ซม<sup>2</sup> เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยไมโครซิลิการ้อยละ 5, 10 และ 15 ตามลำดับ

เมื่อผสมซีเมนต์ในปริมาณคงที่เท่ากับ 10% และสารลดน้ำพิเศษ 3% จากตารางที่ 3 และรูปที่ 3ข จะเห็นได้ว่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่มีอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ : ไมโครซิลิกา เท่ากับ 90:10:0 จะมีกำลังรับแรงอัดที่อายุ 3, 7, 28 และ 90 วันใกล้เคียงกับกำลังรับแรงอัดที่อายุเดียวกันของมอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน และเมื่อปริมาณไมโครซิลิกาเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนผสมมีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ : ไมโครซิลิกา เท่ากับ 85:10:5, 80:10:10 และ 75:10:15 มอร์ตาร์จะมีค่ากำลังรับแรงอัดสูงขึ้นทุกช่วงอายุ โดยกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของไมโครซิลิกา เนื่องจากไมโครซิลิกาจะช่วยพัฒนา กำลังรับแรงอัดทั้งระยะต้นและระยะปลาย อีกทั้งซีเมนต์ก็ยังมีส่วนในการพัฒนา กำลังรับแรงอัดในระยะปลายอีกด้วย โดยที่ส่วนผสมที่มีซีเมนต์ 10% จะมีกำลังรับแรงอัดที่ 28 และ 90 วัน สูงกว่าส่วนผสมที่ไม่มีซีเมนต์อีกเล็กน้อย

เมื่อผสมซีเมนต์ในปริมาณ 20% และสารลดน้ำพิเศษ 3% จากตารางที่ 2 และรูปที่ 3ค จะเห็นได้ว่ามอร์ตาร์ที่มีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ : ไมโครซิลิกา เท่ากับ 80:20:0 จะมีกำลังรับแรงอัดที่อายุ 3, 7 และ 28 วัน ต่ำกว่ากำลังรับแรงอัดที่อายุเดียวกันของมอร์ตาร์ที่ทำ

จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วนเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์ที่ลดลงจะทำให้กำลังรับแรงอัดช่วงต้นของส่วนผสมลดลง แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเป็น 90 วัน กำลังรับแรงอัดที่ได้จะสูงกว่ากำลังรับแรงอัดที่อายุเดียวกันของมอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานของซีเมนต์ลอยเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เหลือนบางส่วนด้วยไมโครซิลิกา ทำให้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ลอย : ไมโครซิลิกา เท่ากับ 75:20:5, 70:20:10 และ 65:20:15 พบว่ามอร์ตาร์จะมีกำลังรับแรงอัดดีขึ้นตามปริมาณไมโครซิลิกาที่แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แต่ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของแรงกำลังรับแรงอัดเนื่องจากการเพิ่มปริมาณไมโครซิลิกาจะน้อยกว่าส่วนผสมที่มีซีเมนต์ลอย 0 และ 10% (รูปที่ 3ก และ 3ข) ทั้งนี้เพราะ ปริมาณปูนซีเมนต์ที่เหลือนอยู่จากการแทนที่ด้วยซีเมนต์ลอย และไมโครซิลิกามีปริมาณลดลง ทำให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) จากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลง เป็นผลให้ปฏิกิริยาปอซโซลานระหว่างไมโครซิลิกาและแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดขึ้นได้น้อยลง ซึ่งทำให้การพัฒนา กำลังรับแรงโดยเฉพาะช่วงต้นเกิดขึ้นได้ไม่มาก กำลังรับแรงของมอร์ตาร์ที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิกิริยาของไมโครซิลิกาจึงเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก

เมื่อผสมซีเมนต์ลอยในปริมาณ 30% และสารลดน้ำพิเศษ 3% จากตารางที่ 2 และรูปที่ 3ง จะเห็นได้ว่ามอร์ตาร์ที่มีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ลอย : ไมโครซิลิกา เท่ากับ 70:30:0 จะมีกำลังรับแรงต่ำกว่ามอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วนทุกช่วงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุ 3 และ 7 วัน เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลดลงเหลือ 70% และที่อายุ 28 และ 90 วัน กำลังรับแรงจะลดลงไม่มากนัก เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานจากซีเมนต์ลอยจะเกิดขึ้นและ

ชดเชยกำลังรับแรงที่ลดลงและเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เหลือนบางส่วนด้วยไมโครซิลิกา ทำให้ส่วนผสมมีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ลอย : ไมโครซิลิกา เท่ากับ 70:30:0, 65:30:5, 60:30:10 และ 55:30:15 จะพบว่ามอร์ตาร์มีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามปริมาณไมโครซิลิกาที่เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดจะไม่สูงเท่ากับส่วนผสมที่มีซีเมนต์ลอยอยู่น้อยกว่าคือ 0, 10 และ 20% (รูปที่ 3ก 3ข และ 3ค) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผสมซีเมนต์ลอยเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลดลง และมีผลต่อการพัฒนา กำลังรับแรงส่วนผสมใน ส่วนรวม

#### 4. บทสรุป

จากการทดสอบสามารถสรุปผลได้ดังนี้

4.1 ในการศึกษา ปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่พอเหมาะสำหรับมอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอย และไมโครซิลิกามีค่าเท่ากับ 3% โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์ ปริมาณการใส่สารลดน้ำพิเศษที่มากกว่านี้จะทำให้ส่วนผสมมีปริมาณน้ำอิสระมากเกินไป และเกิดการแยกตัวได้ง่ายเป็นผลให้กำลังรับแรงอัดลดลง การใส่สารลดน้ำพิเศษจะทำให้สามารถลดอัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ลงได้มาก เป็นผลให้กำลังรับแรงของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก

4.2 ไมโครซิลิกามีความละเอียดมากทำให้ความต้องการน้ำของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้น ซีเมนต์ลอยมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เล็กน้อย แต่เนื่องจากมีรูปร่างทรงกลมจึงทำให้ความต้องการน้ำของมอร์ตาร์ลดลง ซีเมนต์ลอยจะให้ความชื้นเหลือปกติของเพสต์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากซีเมนต์ลอยมีความละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไม่มาก ส่วนไมโครซิลิกาจะให้ความชื้นเหลือปกติของเพสต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากไมโครซิลิกา

มีความละเอียดสูงมากทำให้ต้องการน้ำมาก ไมโครซิลิกาและซีเมนต์ทำให้ระยะเวลาของการก่อตัวเพิ่มขึ้น การผสมซีเมนต์และไมโครซิลิกาทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลดลง อีกทั้งยังทำให้ส่วนผสมต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์และไมโครซิลิกาเพิ่มขึ้น

4.3 ไมโครซิลิกามีความว่องไวในการทำปฏิกิริยามาก การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยไมโครซิลิกาจะทำให้กำลังรับแรงอัดทั้งระยะต้นและระยะปลายเพิ่มขึ้นตามปริมาณของไมโครซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยซีเมนต์จะทำการกำลังรับแรงอัดระยะต้นลดลง แต่กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่อายุมากคือที่ 28 และ 90 วัน จะดีขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยซีเมนต์และไมโครซิลิกาในปริมาณมากจะทำให้การพัฒนากำลังจากปฏิกิริยาของไมโครซิลิกาเกิดได้น้อยลง

## 5. เอกสารอ้างอิง

- ก.พ.ผ. 2536. **ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร**. เอกสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.  
 ปริญญา จินดาประเสริฐ และ บวรธรรม ไชยเอื้อ. 2536. คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมไมโครซิลิกา สารลดน้ำพิเศษและสารเร่งการก่อตัว. **วิศวกรรมสาร**. 46(6): 62-65.
- ปริญญา จินดาประเสริฐ และ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. 2536. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์และซีเมนต์และสารลดน้ำพิเศษ. ใน **เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องศักยภาพการนำซีเมนต์ลิกไนต์มาใช้ประโยชน์**, หน้า 5-19. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
- ปริญญา จินดาประเสริฐ และ อินทรชัย หอวิจิตร. 2528. **ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์แม่เมาะ**. ขอนแก่น: สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วราภรณ์ คุณวานากิจ. 2536. คุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์ลิกไนต์. ใน **เอกสารการสัมมนาวิชาการ เรื่องศักยภาพการนำซีเมนต์ลิกไนต์มาใช้ประโยชน์**, หน้า 2-15. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
- เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ. 2533. **ความเป็นมาของคอนกรีตกำลังสูง**. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในงานคอนกรีต. กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 19 มิถุนายน.
- Chindaprasirt, P.; Hovichitr, I and Pinnarat, C. 1985. **Further Study of Portland Cement Containing Mae-Moh Fly Ash**. Japan-Thai Civil Engineering Conference, Recent Advances in Structural Engineering. Bangkok, Thailand, 14-15 March.
- Stuart, K.D.; et al. 1980. Compressive Strength Studies on Portland Cement Mortars Containing Fly Ash and Superplasticizer. **Cement and Concrete Research**. 10(6): 823-832.

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความชื้นเหลวปกติ ระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์แก๊ลลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ 3%

| OPC : FA : MS | ความชื้นเหลวปกติ (%) | เวลาก่อตัว (นาที) |          |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|
|               |                      | ระยะต้น           | ระยะปลาย |
| 100 : 0 : 0*  | 25.6                 | 105               | 216      |
| 100 : 0 : 0   | 20.0                 | 112               | 224      |
| 95 : 0 : 5    | 20.6                 | 138               | 256      |
| 90 : 0 : 10   | 21.4                 | 143               | 275      |
| 85 : 0 : 15   | 22.1                 | 160               | 282      |
| 90 : 10 : 0   | 20.4                 | 130               | 252      |
| 85 : 10 : 5   | 21.2                 | 150               | 270      |
| 80 : 10 : 10  | 21.8                 | 165               | 296      |
| 75 : 10 : 15  | 22.3                 | 178               | 304      |
| 80 : 20 : 0   | 21.0                 | 145               | 270      |
| 75 : 20 : 5   | 21.7                 | 153               | 284      |
| 70 : 20 : 10  | 22.1                 | 166               | 305      |
| 65 : 20 : 15  | 22.7                 | 190               | 311      |
| 70 : 30 : 0   | 21.8                 | 165               | 300      |
| 65 : 30 : 5   | 22.0                 | 172               | 310      |
| 60 : 30 : 10  | 22.5                 | 185               | 312      |
| 55 : 30 : 15  | 23.2                 | 200               | 330      |

หมายเหตุ : 1. OPC - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ FA - ซีเมนต์แก๊ลลอย MS - ไมโครซิลิกา  
2. \* - ไม่ใส่สารลดน้ำพิเศษ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบอัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์และกำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ซีเมนต์ 3% โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์


| OPC : FA : MS | น้ำ/<br>สารซีเมนต์ | กำลังรับแรงอัด, กก./ซม. <sup>2</sup> |       |        |        |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
|               |                    | 3 วัน                                | 7 วัน | 28 วัน | 90 วัน |
| 100 : 0 : 0*  | 0.484              | 140                                  | 203   | 277    | 290    |
| 100 : 0 : 0   | 0.362              | 203                                  | 262   | 333    | 354    |
| 95 : 0 : 5    | 0.372              | 225                                  | 302   | 365    | 412    |
| 90 : 0 : 10   | 0.392              | 240                                  | 320   | 400    | 480    |
| 85 : 0 : 15   | 0.412              | 265                                  | 369   | 450    | 538    |
| 90 : 10 : 0   | 0.352              | 193                                  | 253   | 340    | 368    |
| 85 : 10 : 5   | 0.368              | 209                                  | 290   | 370    | 416    |
| 80 : 10 : 10  | 0.384              | 238                                  | 330   | 445    | 503    |
| 75 : 10 : 15  | 0.408              | 252                                  | 380   | 465    | 547    |
| 80 : 20 : 0   | 0.344              | 167                                  | 235   | 326    | 363    |
| 75 : 20 : 5   | 0.364              | 196                                  | 275   | 352    | 391    |
| 70 : 20 : 10  | 0.380              | 204                                  | 290   | 364    | 463    |
| 65 : 20 : 15  | 0.400              | 224                                  | 298   | 410    | 487    |
| 70 : 30 : 0   | 0.334              | 146                                  | 184   | 290    | 330    |
| 65 : 30 : 5   | 0.347              | 182                                  | 243   | 319    | 344    |
| 60 : 30 : 10  | 0.364              | 195                                  | 258   | 340    | 392    |
| 55 : 30 : 15  | 0.385              | 201                                  | 277   | 375    | 408    |

หมายเหตุ : 1. OPC = ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ FA = ซีเมนต์ซีเมนต์ MS = ไมโครซิลิกา


2. ค่าการไหลแม่ ร้อยละ  $110 \pm 5$

3. ทราบต่อสารซีเมนต์ เท่ากับ 2.75


4. \* = ไม่ใส่สารลดน้ำพิเศษ




รูปที่ 1 ผลการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซีเมนต์ : ทราย : โปดซิลิกา 70 : 20 : 10 และสารลดน้ำพิเศษที่อายุ 3 และ 7 วัน




รูปที่ 2 ระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมซีเมนต์ลดน้ำ โปดซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ 3% โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์




รูปที่ 3ก กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ 3% (ซีเถ้าลอย 0%)



รูปที่ 3ข กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ 3% (ซีเถ้าลอย 10%)



รูปที่ 3ค กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ 3% (ซีเถ้าลอย 20%)



รูปที่ 3ง กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ 3% (ซีเถ้าลอย 30%)