

Abstract

The purpose of this study is to compare the effects of Apacider® varnish on surface microhardness of sound enamel by using the enamel discs of extracted human third molars. They were randomly divided into 6 groups as follows: group 1; control group (no treatment), group 2; applied Apacider® varnish for 1 minute/week, group 3; applied Apacider® varnish for 3 minutes/week, group 4; applied Apacider® varnish for 5 minutes/week; group 5; applied fluoride varnish for 3 minutes only the first day of treatment and group 6; daily applied CPP-ACP for 3 minutes. All samples were treated for 4 weeks and then stored in artificial saliva at 37°C for 30 days. Vickers microhardness was performed at before and after the treatments using Vicker microhardness test, at 100 g load and at 15 second dwelling time. ANOVA and Tamhane multiple comparison revealed that the treated enamel microhardness in group (4) significantly increased as compared to group (3) and (2) as well as group (1) at $p < 0.05$. However, there was no significant difference between group (5) and (6) at $p < 0.05$.

คำสำคัญ: ความแข็งผิวระดับจุลภาค ผิวเคลือบฟันมนุษย์ อะพาไซเดอร์

Keywords: microhardness, human dental enamel, apacider

1. บทนำ

ฟันผุเป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็ก จากการสำรวจสถานะทันตสุขภาพของประชาชนไทยในระดับประเทศครั้งที่ 6 (1) พบว่าในเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่ มีฟันผุร้อยละ 61.37 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน จุด (dmft) 3.21 ซึ่งต่อคน ส่วนเด็กอายุ 5 ปี พบฟันน้ำนมผุร้อยละ 80.64 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน จุด 5.43 ซึ่งต่อคน (1) แสดงให้เห็นถึงอัตราการผุที่ยังสูงอยู่ จากสถานการณ์ของโรคฟันผุดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันโรคฟันผุที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นในเด็กเพื่อลดความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคฟันผุ และเพื่อให้สามารถทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร เพื่อความสวยงาม รวมทั้งลดโอกาสการสูญเสียฟันก่อนกำหนด วิธีการป้องกันฟันผุในปัจจุบันประกอบด้วย การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน การให้คำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหาร การใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน และการใช้สารป้องกันฟันผุ (2) ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคิดค้นนำสารต่างๆ จากธรรมชาติและ

จากการสังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์เป็นสารป้องกันฟันผุที่ใช้กันมานาน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุและส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน แต่ฟลูออไรด์ยังมีข้อจำกัดในด้านความเป็นพิษคือการเกิดพิษแบบเฉียบพลัน (acute toxicity) จากการได้รับฟลูออไรด์ปริมาณสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และการเกิดพิษแบบเรื้อรัง (chronic toxicity) หรือการเกิดฟันตกกระ (dental fluorosis) ได้ ต่อมาได้มีการนำสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต (casein phosphopeptide-Amorphous calcium phosphate: CPP-ACP) ซึ่งเป็นสารที่เตรียมจากน้ำนมวัวมาใช้ในการป้องกันฟันผุ โดยคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตมีคุณสมบัติในการป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุและเหนี่ยวนำให้เกิดการสะสมกลับของแร่ธาตุคืนสู่ผิวฟันได้ (3) อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวยังไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิว

แทนส์ ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคฟันผุได้อย่างมีนัยสำคัญ (4) รวมทั้งมีข้อห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ไนน์มว้ว จากข้อจำกัดดังกล่าวจึงมีความพยายามที่จะหาสารที่ใช้ในการป้องกันฟันผุที่สามารถลดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุ ส่งเสริมการสะสมของแร่ธาตุและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคฟันผุได้ อะพาไซเดอร์® (Apacider®) เป็นสารชนิดหนึ่งที่กำลังมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบัน อะพาไซเดอร์® เป็นสารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม ฟอสเฟตที่ช่วยในกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุ รวมทั้งมีองค์ประกอบของประจุเงิน (silver ion) ที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ได้มีการศึกษาที่ทำการเติมอะพาไซเดอร์® เข้าไปในวัสดุอุดฟันชนิดเรซิน คอมโพสิต พบว่าสามารถยับยั้งการเกิดรอยผุและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ได้ (5) นอกจากนี้ยังมีการเตรียมอะพาไซเดอร์® ในรูปแบบของน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันจำหน่ายในท้องตลาด (6) ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลของอะพาไซเดอร์® ต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการเตรียมอะพาไซเดอร์® ในรูปแบบของวานิชและทำการทดสอบผลต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟันมนุษย์ เพื่อนำผลมาพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคฟันผุในระยะเริ่มแรกได้ต่อไปในอนาคต

2. วิธีการวิจัย

2.1 การเตรียมอะพาไซเดอร์® วานิช

เตรียมอะพาไซเดอร์® วานิช ตามวิธีการของ Friedman และ Sintov ที่ใช้ในการเตรียมเซติลไพริเดียมคลอไรด์วานิช (cetylpyridium chloride varnish) (7) โดยละลายโพลีเมธาไครเลต (polymethacrylate; Coteric -L®) ในเอธานอล ความเข้มข้นร้อยละ 95 และเติมโพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG-400) สำหรับเป็นตำรับวานิชเบส จากนั้นทำการกระจาย (disperse) อะพาไซเดอร์® โดยนำอะพาไซเดอร์® ไปบดร่วมกับกลีเซอรินตาม

ความเข้มข้นที่ต้องการแล้ว เติมนานิชเบส บรรจุในขวดแก้วมีฝาปิด เก็บที่อุณหภูมิห้อง ดังรูปที่ 1-2

ในส่วนของปริมาณของอะพาไซเดอร์® ที่ผสมเข้าไปในวานิชนั้นพิจารณาจากการศึกษาของ Syafiuddin และคณะ ในปี ค.ศ. 1997 (5) พบว่า อะพาไซเดอร์® ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักที่ผสมเข้าไปในวัสดุเรซินคอมโพสิตสามารถยับยั้งการเกิดรอยผุตามขอบวัสดุและยังยับยั้งการผุทางด้านบดเคี้ยวและทางด้านซิดเหงือกที่ห่างออกไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงผสมอะพาไซเดอร์® เข้าไปในวานิชในปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก

เมื่อได้ส่วนผสมดังกล่าวแล้วนำมาประเมินคุณสมบัติของตำรับวานิชที่เตรียมในห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพของวานิชสังเกตลักษณะ สี กลิ่น ความเหนียว และความคงตัวของสารในเบื้องต้น รวมทั้งการปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง (dissolution test) โดยนำอะพาไซเดอร์® วานิชที่ได้มาทาบนเทฟลอนเพลท ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

2.2 การศึกษาผลของอะพาไซเดอร์® วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคบนผิวเคลือบฟันมนุษย์

2.2.1 การเตรียมฟัน


ฟันกรามแท้ซี่ที่สามจะถูกนำมาทำความสะอาดโดยกำจัดเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue) ที่ติดกับผิวรากฟันด้วยคิวเรตต์ แช่ในสารละลายไฮมอลความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ในภาชนะสีชา กันแสงและปิดสนิท

2.2.2 การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

ตัดชิ้นเคลือบฟันจากฟันกรามแท้ซี่ที่สามด้านใกล้แก้มและด้านใกล้ลิ้น โดยตัดตามแนวแกนฟันตามแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง โดยใช้เครื่องตัดฟันความเร็วต่ำ (ISOMET™ 1000, Illinois, USA) แต่ละชิ้นมีความหนาเท่ากับ 3 มิลลิเมตร นำตัวอย่างไปขัดผิวด้านเคลือบฟันด้วยกระดาษทรายน้ำเรียงจากเบอร์ 1,000 และ 1,200 และขัดด้วยแผ่นขัดฟัน จากนั้นทาด้วยน้ำยาทาเล็บทุกด้านยกเว้นบริเวณผิว



รูปที่ 1. โพลีเมธาไครเลต (Coteric -L®)




รูปที่ 2. การเตรียมอะพาไซเคอร์® วานิช


เคลือบฟันที่ถูกขัดให้เรียบขนาด 3x3 ตาราง มิลลิเมตรดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

2.2.3 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างและการทาสาร ทดลองทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างขึ้นเคลือบฟัน ออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยตัวอย่าง จำนวน 8 ซึ้น กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ รับการทาสารใดๆ เก็บตัวอย่างในน้ำลายเทียมกลุ่ม ที่ 2 ทาอะพาไซเคอร์® วานิชบนเคลือบฟันเป็น

เวลา 1 นาทีแล้วเก็บตัวอย่างในน้ำลายเทียม กลุ่มที่ 3 ทาอะพาไซเคอร์® วานิชบนเคลือบฟันเป็นเวลา 3 นาทีแล้วเก็บตัวอย่างในน้ำลายเทียม กลุ่มที่ 4 ทาอะพาไซเคอร์® วานิชบนผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 5 นาทีแล้วเก็บตัวอย่างในน้ำลายเทียม กลุ่มที่ 5 ทา ฟลูออไรด์วานิชชื่อการค้า Duraphat (5%NaF/ 2.26%F) บนเคลือบฟันเป็นเวลา 3 นาที แล้วเก็บ ตัวอย่างในน้ำลายเทียม และกลุ่มที่ 6 ทากาซีอิน



รูปที่ 3. ชิ้นเคลือบฟันที่ถูกตัดและการเตรียมส่วนของเคลือบฟันเพื่อทำการทดสอบ



รูปที่ 4. ชันเคลือบฟันที่ถูกทำด้วยน้ำยาทาเล็บยกเว้นบริเวณผิวที่ทำให้เรียบขนาด 3x3 มิลลิเมตร



รูปที่ 6. ชันเคลือบฟันที่ผ่านการ ทาสารทดลอง และแช่ในลายเทียม

ฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต ชนิดครีมยี่ห้อทูมูส® เป็นเวลา 3 นาที แล้วเก็บตัวอย่างในน้ำลายเทียมแล้วนำไปใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส โดยกลุ่มที่ทาอะพาไซเคอร์® วานิชจะทาสัปดาห์ละครั้ง และกลุ่มที่ทา กาชินอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียม ฟอสเฟตจะทาทุกวัน วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 30 วัน ส่วนฟลูออไรด์วานิชจะทาครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6

2.2.4 การวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟัน



รูปที่ 5. การทาสารทดลองบริเวณผิวเคลือบฟัน

นำชันเคลือบฟันมาทำการวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้เครื่องทดสอบความแข็งผิวแบบวิกเกอร์ โดยใช้แรง 100 กรัม เป็นเวลา 15 วินาที ทำการทดสอบ 3 รอยกด ให้แต่ละรอยกดอยู่ห่างกัน 120 ไมครอน แต่ละรอยกดจะวัดเส้นทแยงมุมของรอยกดรูปปริมาตรทั้ง 2 แกน วัด 3 ครั้งโดยผู้ทำการทดสอบและวัดเป็นคนเดียวกัน ระยะทางที่ได้เครื่องจะคำนวณเป็นค่า Vicker hardness number (VHN) จากสูตร

$$VHN = \frac{1.854 P}{D^2}$$

โดย P คือ น้ำหนักที่กดเป็นกิโลกรัม

D คือ ค่าเฉลี่ยความยาวของเส้นทแยงมุมของรอยกดรูปปริมาตรเป็นมิลลิเมตร

นำค่า VHN ของทั้ง 3 จุดที่ทำการทดสอบมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่า VHN พื้นฐานของแต่ละชั้นที่ทำการศึกษา ทำการวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคของชันเคลือบฟันทั้ง 6 กลุ่มซ้ำ ภายหลังจากการทดลอง โดยล้างชันตัวอย่างด้วยน้ำปราศจากไอออนและซับด้วยกระดาษซับ 30 วินาที วัดความแข็งผิวของเคลือบฟันซ้ำ ทำการทดสอบ 3 รอยกด นำค่า VHN ของทั้งสามจุดที่ทดสอบมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่า VHN หลังการทดลอง (ดังรูปที่ 7)



รูปที่ 7. ตำแหน่งรอยกดก่อนและหลังสัมผัสสารทดลอง

3. ผลการวิจัย

ผลการทดสอบความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลองทั้ง 6 กลุ่มแสดงออกมาเป็นค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟัน ดังตารางที่ 1

เมื่อทำการวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนการทดลองพบว่าเคลือบฟันทั้ง 6 กลุ่มมีความแข็งผิวระดับจุลภาคแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) หลังการทดลอง กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมที่แช่ในน้ำลายเทียมที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมและฟอสเฟตซึ่งไม่ได้รับการทาสารใดๆ กลุ่มที่ 2 ทาอะพาไซเดอร์® วานิชบนเคลือบฟันเป็นเวลา 1 นาที กลุ่มที่ 3 ทาอะพาไซเดอร์® วานิชบนเคลือบฟันเป็นเวลา 3 นาที กลุ่มที่ 4 ทาอะพาไซเดอร์® วานิชบนผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 5 นาที กลุ่มที่ 5 ทาฟลูออไรด์ วานิชบนเคลือบฟันเป็นเวลา 3 นาที และกลุ่มที่ 6


ทาเคซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตชนิดครีมยี่ห้อทูมูส® เป็นเวลา 3 นาที เมื่อวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลองพบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลองทั้ง 6 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired-sample T-test พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันทุกกลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ดังแสดงในรูปที่ 8

เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลองของทั้ง 6 กลุ่มตามตารางที่ 2 พบว่าในกลุ่มที่ได้รับการทาอะพาไซเดอร์® วานิชที่เวลา 5 นาทีมีค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนและหลังทดลองมากที่สุด รองลง

ตารางที่ 1. ความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลอง

	ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟัน (ค่าเฉลี่ย \pm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)					
	1	2	3	4	5	6
กลุ่มควบคุม	อะพาไซเดอร์® 1 นาที	อะพาไซเดอร์® 3 นาที	อะพาไซเดอร์® 5 นาที	ฟลูออไรด์ วานิช	ซีพีพี-เอซี พี	
ก่อนการทดลอง	262.66 \pm 27.41	275.84 \pm 22.42	273.48 \pm 17.91	257.49 \pm 23.42	266.11 \pm 9.03	288.32 \pm 16.97
หลังการทดลอง	268.35 \pm 26.49	299.20 \pm 23.77	297.57 \pm 17.61	289.16 \pm 20.98	287.86 \pm 7.88	315.63 \pm 12.43
P-value*	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

P-value* = แสดงความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มโดยใช้สถิติ Paired-sample T-test




รูปที่ 8. แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคก่อนและหลังการทดลอง

มาเป็นกลุ่มที่ทาอะพาไซเคอร์ ฟอสโฟเพปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตชนิดครีมีเยื่อหุ้มฟัน[®] กลุ่มที่ทาอะพาไซเคอร์[®] วานิช 3 นาที กลุ่มที่ทาอะพาไซเคอร์[®] วานิช 1 นาที กลุ่มที่ทาฟลูออไรด์วานิช และกลุ่มควบคุม ตามลำดับ โดยจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งแรงระดับจุลภาคก่อนและหลังทดลองของกลุ่มที่ทาอะพาไซเคอร์[®] วานิชมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ ดังรูปที่ 9

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล


เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านเวลาในการทาอะพาไซเคอร์[®] วานิชเปรียบเทียบระหว่างการทาที่เวลา 1 นาที 3 นาที และ 5 นาที จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ย



รูปที่ 9. แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งแรงระดับจุลภาคก่อนและหลังการทดลอง

ความแข็งแรงระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลองของทั้ง 3 กลุ่มโดยใช้สถิติ Repeated measure ANOVA ผลการทดสอบพบว่าทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) จึงนำกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันทีละคู่พบว่ากลุ่มที่ 4 (อะพาไซเคอร์® วานิช 5 นาที) มีค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งแรงระดับจุลภาคมากที่สุด โดยพบว่ากลุ่มที่ 2 (อะพาไซเคอร์® วานิช 1 นาที) และกลุ่มที่ 3 (อะพาไซเคอร์® วานิช 3 นาที) มีค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งแรงระดับจุลภาคแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.627$) ส่วนกลุ่มที่ 2 (อะพาไซเคอร์® วานิช 1 นาที) และกลุ่มที่ 4 (อะพาไซเคอร์® วานิช 5 นาที) มีค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งแรงระดับจุลภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.035$) และยังพบว่ากลุ่มที่

3 (อะพาไซเคอร์® วานิช 3 นาที) และกลุ่มที่ 4 (อะพาไซเคอร์® วานิช 5 นาที) มีค่าเฉลี่ยผลต่างความแข็งแรงระดับจุลภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.023$) ดังรูปที่ 10 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลต่างค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนและหลังการทดลองของทั้ง 6 กลุ่มพบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) จึงนำกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันทีละคู่โดยใช้สถิติ Post-hoc comparison (Tamhane) ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่ามีเพียงกลุ่มควบคุมเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ



รูปที่ 10. แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยผลต่างของความแข็งแรงระดับจุลภาคก่อนและหลังการทดลองของการทาอะพาไซเคอร์® วานิช ที่เวลา 1, 3 และ 5 นาที

- แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ($P\text{-value} = 0.627$)
- แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ($P\text{-value} = 0.035$)
- แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ($P\text{-value} = 0.023$)

3.2 การอภิปรายผล

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของอะพาไซเดอร์® วาณิชต่อความแข็งแรงระดับจุลภาคบนผิวเคลือบฟันปกติของมนุษย์ โดยต้องการศึกษาว่า ในเคลือบฟันปกติเมื่อได้รับการทาอะพาไซเดอร์® วาณิชแล้วจะมีผลทำให้ความแข็งแรงระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นหรือไม่ การศึกษานี้เลือกใช้วิธีวัดความแข็งแรงระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์เนื่องจากมีหลักการทดสอบที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลารวดเร็วในการทดสอบ หัวกดวิกเกอร์จะให้รอยกดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แขนของมุมกดทำมุม 90 องศา ทำให้เห็นจุดปลายยอดมุมได้ง่ายกว่ารอยกดแบบนูนพรวมทั้งการที่หัวกดวิกเกอร์กดลงบนชิ้นงานลึกกว่าหัวกดนูน จึงทำให้มองเห็นแนวเส้นทแยงมุมได้ชัดเจนกว่า (8) จากการศึกษาพบว่าความแข็งแรงระดับจุลภาคของเคลือบฟันก่อนการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าแม้จะนำตัวอย่างชิ้นเคลือบฟันมาจากฟันกรามแท้ซึ่งที่สามหลายซี่ แต่ชิ้นเคลือบฟันทั้งหมดก็มีค่าความแข็งแรงระดับจุลภาคในเบื้องต้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการศึกษานี้ทั้ง 6 กลุ่มมีค่าความแข็งแรงระดับจุลภาคเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 270.65 ± 21.78 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Gutierrez-salazar และคณะ ในปี ค.ศ. 2001 (9) ที่พบว่าเคลือบฟันมนุษย์มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคอยู่ระหว่าง 268 ถึง 375 (9) ซึ่งความแข็งแรงระดับจุลภาคจากการทดลองนี้อาจมีค่าไม่เท่ากับค่าจริงที่ผิวเคลือบฟัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขัดผิวฟันในขั้นตอนการเตรียมผิวเคลือบฟันให้เรียบซึ่งอาจมีการขัดออกมากเกินไป

ภายหลังการทาสารทดลองพบว่าตัวอย่างเคลือบฟันทั้ง 6 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) โดยในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใดๆ แต่เก็บฟันในน้ำลายเทียมที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมและฟอสเฟต อาจทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ สามารถทำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและฟอสเฟตแล้วส่งผล

ให้เกิดความแข็งแรงของฟันที่เพิ่มขึ้นได้ ส่วนในกลุ่มที่ได้รับการทาอะพาไซเดอร์® วาณิช-อะมอร์ฟัส แคลเซียมฟอสเฟตมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคที่เพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มอะพาไซเดอร์® วาณิชและมากกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากอะพาไซเดอร์® วาณิชสามารถคงสภาพของอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต ทำให้เกิดการอิมตัวของแคลเซียมและฟอสเฟตบนผิวเคลือบฟัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของหทัยชนกและคณะ ในปี พ.ศ. 2549 ที่พบว่าเคลือบฟันที่ถูกทำให้สึกกร่อนจากเครื่องดื่มโคลาซึ่งได้รับการทาอะพาไซเดอร์® วาณิช-อะมอร์ฟัส แคลเซียมฟอสเฟตชนิดครีมีหรือทูลูมูสมีความแข็งแรงระดับจุลภาคมากกว่ากลุ่มที่แช่ในน้ำลายเทียม (10)

จากการศึกษาพบว่าเคลือบฟันที่ได้รับการทาอะพาไซเดอร์® วาณิชมีความแข็งแรงระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านเวลา พบว่าเคลือบฟันที่ได้รับการทาอะพาไซเดอร์® วาณิชนาน 1 นาที 3 นาที และ 5 นาที พบว่ามีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นเป็น 23.37 ± 3.25 , 24.09 ± 4.02 และ 31.67 ± 7.81 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการทาที่เวลา 1 นาทีและ 3 นาทีนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน ($p = 0.627$) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการทาที่เวลา 1 นาทีและ 5 นาทีนั้นพบว่าการทาที่เวลา 5 นาทีมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.035$) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการทาที่เวลา 3 นาทีและ 5 นาทีนั้นพบว่าการทาที่เวลา 5 นาทีมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.023$) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอะพาไซเดอร์® วาณิชในรูปแบบของวาณิชจะเคลือบติดอยู่กับผิวฟันทำให้มีโอกาสสัมผัสผิวฟันในระยะเวลาที่นานขึ้น ดังนั้นการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกอาจพิจารณาเลือกทาอะพาไซเดอร์® วาณิชที่เวลา 5

นาที่ ซึ่งอาจต้องใช้ความร่วมมือและเวลาของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่เวลาที่เพิ่มขึ้นนี้จากการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่มความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันทั้ง 6 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่ทาอะพาไซเดอร์® วานิชทั้ง 3 กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$) แต่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทาฟลูออไรด์วานิชและกลุ่มที่ทาคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตชนิดคริมี่หือทูมูส® ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งอาจเนื่องมาจากการขัดเอาสารที่ทาออกก่อนทำการวัดครั้งสุดท้าย ในกลุ่มที่เป็นวานิชนั้นอาจขัดเอาสารที่เป็นวานิชเบสที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าออกไม่หมดหรือขัดเอาผิวฟันออกมากเกินไป จึงส่งผลต่อความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคในครั้งนี้นอกจากนี้เมื่อทำการคำนวณขนาดตัวอย่างจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แล้ว พบว่าอาจต้องใช้ขนาดตัวอย่างที่มากขึ้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างทางสถิติอย่างชัดเจน

4. สรุปและอภิปราย

การศึกษาผลของอะพาไซเดอร์® วานิชต่อความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคโดยใช้เครื่องวัดความแข็งแรงผิวแบบวิกเกอร์พบว่าตัวอย่างเคลือบฟันทั้ง 6 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันทั้ง 6 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่ทาอะพาไซเดอร์® วานิชทั้ง 3 กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$) แต่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทาฟลูออไรด์วานิชและกลุ่มที่ทาคาซีอินฟอสโฟเปป

ไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตชนิดคริมี่หือทูมูส® เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการทาอะพาไซเดอร์® วานิชพบว่าทาอะพาไซเดอร์® วานิชที่เวลา 5 นาทีสามารถเพิ่มความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคได้มากที่สุด ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวแตกต่างจากการทาที่เวลา 1 นาทีและ 3 นาทีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้ทำการวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง

- (1) Dental Health Division, Department of Health: Ministry of Public Health. Report of the National Oral Health Survey, No. 6, Thailand 2002-2007. Thailand: Department of Health: Ministry of Public Health 2008. Thai.
- (2) McDonald E, Avery R, Stookey K. Dental caries in the child and adolescent. 7th ed. St. Louis: Mosby; 2000.
- (3) Reynolds EC, Cain CJ, Webber FL, Black CL, Riley PF, Johnson IH, et al. Anticariogenicity of calcium phosphate complexes of tryptic casein phosphor peptides in the rat. J Dent Res. 1995; 74: 1272-9.
- (4) Schupbach P, Neeser JR, Golliard M, Rouvet M, Guggenheim B. Incorporation of caseinoglycomacropptide and caseinophosphopeptide into the salivary pellicle inhibits adherence of mutans streptococci. J Dent Res. 1996; 75: 1779-88.
- (5) Syafiuddin T, Hisamitsu H, Toko T, Igarashi T, Goto N, Fujishima A, et al. In vitro inhibition of caries around a

- resin composite restoration containing antibacterial filler. *Biomaterials*. 1997; 18: 1051-7.
- (6) Koji K, Masahiro K, Takeo F, inventors; Kyowa Limited Shionogi & Co., Ltd., assignee. Denture detergents containing antimicrobial metal ions. United States patent US 6468950. 2002 October 2.
- (7) Friedman MM, Sintov A, inventors; Dental varnish composition, and method of use. United States patent US 5330746. 1994 July 19.
- (8) Chuenarrom C. Microharness measurement of teeth and dental materials. Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University; 2009. Thai.
- (9) Gutierrez-salazar MP, Reyes-Gasga J. Enamel hardness and caries susceptibility in human teeth. *Rev Latin Am Met Mat*. 2001; 21: 36-40.
- (10) Sukasame H, Panich M, Poolthong S. Effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate on hardness of enamel eroded by a cola drink. *Chulalongkorn University Dental J*. 2006; 29: 183-94. Thai.